

TITAN VOLEA. PINTURA PARA PISTAS DE TENIS

Interiores - Exteriores. Mate.

Código artículo: 181



Descripción

Pintura protectora y decorativa para pavimentos interiores y exteriores (Pavimentos de hormigón, aglomerados asfálticos, aglomerados de caucho) que ofrece las siguientes cualidades: Gran adherencia, alta resistencia al impacto, solidez a la intemperie, impermeable, secado rápido, antideslizante, resistente a la abrasión.

Datos técnicos

Naturaleza: Acrílica

Acabado: Mate

Color: Verde y Rojo

Densidad: Verde: 1,32 - 1,36 Kg/l, Rojo: 1,25 - 1,29 Kg/l

Rendimiento: 8 - 12 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 30 - 60 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Diluyente: Agua

Limpieza de utensilios: Agua

Teñido: Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: 36 - 41 %

COV: 2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COVs 18 g/l

Presentación: 10 l y 4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.
El cemento u hormigón deben estar completamente fraguados (mínimo 28 días).

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a:
Temperaturas inferiores a 7º C.
Con humedad relativa >= 80 %.
Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Superfícies no preparadas: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua,

aplicando una segunda sin diluir.
Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.
Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad: es recomendable una primera capa de ***Fondo Fijador D13*** o ***Fijador al Agua A16***.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.











Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es